



TECHNISCH INFORMATIEBLAD - KALKPASTA AFWERKLAAG SPECIAAL VOOR GIPSPLATEN

Blad n° 13

Versie 7

Bijgewerkt op 16/12/2015

BESCHRIJVING

Deze 100% natuurlijke, gebruiksklare, echte afwerklaag (ultrafijne korrelgrootte 0/300 μ) is wit van kleur. Hij is geschikt voor buitengebruik.

Het is perfect geschikt om in één laag van ongeveer 2 mm aan te brengen op gladde ondergronden (zoals gipsplaat, pleisterlaag, fermacell panelen, oud schilderwerk, enz.) die vooraf zijn voorbereid met een korrelige grondlaag.

Het is verpakt in metalen emmers van 27 kg. Het kan enkele jaren bewaard worden onder goede omstandigheden: coating bedekt met een paar mm water om carbonatatie te voorkomen, emmer beschermd tegen vorst. Samenstelling: kalkpasta, kwartszand, calciumcarbonaat, kalkwater, lijnolie, cellulose, zwarte zeep.

n° producent  0333-CPD-33426

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Het aan te brengen oppervlak moet schoon, vet- en stofvrij zijn.

Op minerale ondergronden: we raden aan om de ondergrond enkele uren voor het aanbrengen te verzadigen met water.

Op alle gladde ondergronden (zoals gipsplaat, pleisterlaag, Fermacell panelen, oud schilderwerk, enz.) is voorbereiding essentieel: breng een kwaliteitsonderlaag aan om de ondergrond homogeen te maken, reguleer porositeit, vermijd alle spectrums van voegen of repareer met een vulmiddel en breng vervolgens 1 tot 2 lagen korrelige onderlaag aan om een mechanische hechting aan uw ondergrond te geven.

DE KALKPLEISTER VOORBEREIDEN

Het is raadzaam om een elektrische mixer te gebruiken om de coating in de emmer te homogeniseren voor gebruik. Meng indien nodig de eerder bereide pigmenten erdoor (zie adviesblad pigmentvoorbereiding).

TOEPASSING

Deze coating moet worden aangebracht tot een aanbevolen dikte van ongeveer 2 mm met behulp van troffels, vlotters, gladstrijkers, enz. Aanbevolen applicatie in 1 laag. Werk niet tijdens vorstperiodes, op te hete ondergronden, bij droge wind of in de regen. Over het algemeen wordt aangenomen dat het werk kan worden uitgevoerd bij temperaturen tussen 5° en 30°C. Bepaalde voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen om te voorkomen dat de bepleistering te snel droogt, wat zou kunnen leiden tot delaminatie of barsten.

VERBRUIK: Ongeveer 1,4 kg pleister per mm dikte en per m².

VOORZORGSMATREGELEN VOOR GEBRUIK

Handbescherming: draag handschoenen die voldoen aan de huidige voorschriften.

Bescherming van de ogen: draag een veiligheidsbril die voldoet aan de geldende voorschriften.

Bescherming van de huid: draag geschikte kleding die alle delen van het lichaam bedekt (shirt met lange mouwen en broek met waterdichte veiligheidsschoenen).



P102: Buiten bereik van kinderen bewaren.

P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P305+P351+P310: Bij aanraking met de ogen voorzichtig enkele minuten met water spoelen en onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen.

P302+P352: Bij contact met de huid: wassen met veel water en zeep.

SCHOONMAKEN GEREEDSCHAP / AFVALVERWIJDERING

Gereedschap moet worden gereinigd met water. De metalen emmer kan worden gerecycled.

Coatingresten kunnen in de natuur worden weggegooid zonder het milieu te schaden.

Zie veiligheidsinformatieblad op www.pozzonuovo.fr.