



TECHNISCHE FICHE

BESCHRIJVING :

Stuc Deco is een hoogwaardige, decoratieve, duurzame en milieuvriendelijke stuc toepasbaar op vloeren, wanden en werkbladen (keuken, badkamer). Stuc Deco laat makkelijk toe bepaalde kleurnuances te creëren zoals bij een tadelakt. Het uitzicht kan variëren van een ruwe, genuanceerde stuc tot een egale, glanzende tadelakt look.

Stuc Deco kan toegepast worden op bijna elke stevige ondergrond die in een goede staat verkeert, zoals bezetting, verf, chape, beton, tegels,... Stuc Deco is in het bijzonder geschikt voor renovaties van badkamers en oude tegelvloeren.

Stuc Deco dient afgewerkt te worden met een zeep, olie, was, hydrofuge of vernis op alle vloeren en natte ruimten. Het is steeds aangewezen om langdurig contact met vocht te vermijden, dit om het risico op kalkwaas te vermijden. (bv. douches dienen perfect leeg te lopen,...) Zolang de Stuc niet beschermd is, alle contact met vocht vermijden.

VERPAKKING :

Deze stuc wordt geleverd in verpakkingen van 16 kg 'basis' droog poeder.

De pigmenten worden apart verkocht zodat gewenste kleurtint en intensiteit kan bekomen worden door toevoeging van pigmenten.

Deze pigmenten worden aangeboden in verpakkingen van 400 gr. (1 verpakking per 16 kg poeder = 2,5% pigmentatie) en er kunnen 2 tot 3 verpakkingen toegevoegd worden aan 16 kg basis product voor het bekomen van 'diepe, intense' kleuren.

Het is perfect mogelijk om de diverse pigmenten onderling te mengen.

TECHNISCHE KENMERKEN :

Leveringsvorm : wit poeder

pH : 12 à 13

Aanmaakwater : +- 0,3 liter / kg, afhankelijk van de techniek, indien nodig meer water toevoegen

Aantal lagen : 2-3 lagen naargelang de ondergrond en het gewenste uitzicht

Verbruik : gladde ondergrond – 1° laag zetten en nat in nat afwerken: < 1 mm laagdikte : +- 1,5 kg/m² verbruik
gladde ondergrond – 1° laag ruw zetten en opvullen met 2° laag: < 1 mm laagdikte : +- 2-3 kg/m² verbruik
tegels – 1° laag ruw zetten + ev. 2° laag ruw zetten + 3° laag nat in nat afwerken: < 1,5 mm laagdikte : +- 4 kg/m² verbruik
verbruik is sterk afhankelijk van de ondergrond en laagdikte

Hechting : zeer goede hechting op gekorrelde primer en andere stabiele niet-zuigende ondergronden

Droogtijd : 2-6 uur : afhankelijk van de omstandigheden – nat in nat: ½ - 1 uur tussentijd

Uithardingtijd : volledig uitgehard na 1 week, beloopbaar 24 u na uitdrogen

Temperatuur : omgeving - en ondergrondtemperatuur tussen 8 en 30 ° C

Houdbaarheid : min. 1 jaar : droog, in gesloten verpakking

Verwerkingstijd : 3-4 uur, eventueel tussentijds oproeren

Gereedschap : inox mes

Reiniging gereedschap : water

ONDERGROND :

Alle minerale ondergronden, maar ook tegels, oude verflagen, MDF, werkbladen, sanitaire vormen, etc. indien de ondergrond voldoende stabiel is.

Het is aangewezen om steeds een gekorrelde primer aan te brengen voor optimale hechting en verwerkbaarheid.

In natte ruimten zoals een douche steeds een waterkerende laag aanbrengen onder de stucco (type Kerdi, Soprema,...).

AANMAKEN :

Het poeder is verpakt in een plastic zak van 16 kg, de pigmenten zijn verpakt per 400 gr.

De plastic zak uit de emmer nemen, max. 5 liter aanmaakwater in de emmer gieten het pigment volledig toevoegen en stevig mengen. Nadien het poeder geleidelijk toevoegen, het poeder gedurende 10 min. het water laten opnemen en dit alles mengen. De stuc dient 3 tot 5 minuten mechanisch gemengd te worden tot een gladde homogene substantie. Eventueel extra water toevoegen afhankelijk van de techniek.

Indien mogelijk steeds voldoende stuc aanmaken voor het plaatsen van de afwerklaag over het volledige oppervlak.

Indien nodig tussentijds oproeren of een beetje water toevoegen en opnieuw mengen, maar opletten voor kleurverschillen door verdunnen of extra mengen.

AFWERKING :

Afwerken met StucProtect en StucSoap volstaat voor "normale" vloeren in woonkamers, slaapkamers... Het aanbrengen van een vernis biedt een nog betere bescherming tegen vlekken, krassen en vocht.

Het is aangewezen om de afwerking steeds eerst uit te testen, om de invloed op de kleur en het uitzicht, samen met de applicatietechniek te evalueren.

VOORZORGSMAATREGELEN :

Het product is sterk alkalisch : bescherm huid en ogen om irritaties te voorkomen.

Ingeval van contact met de ogen : overvloedig spoelen met water. Bij blijvende irritatie arts verwittigen.

Stuc mengen in open lucht of goed geventileerde ruimte.

R 36/38	Irriterend voor de ogen en de huid	R 37	Irriterend voor ademhalingswegen
R 41	Gevaar voor ernstig oogletsel	R 43	Kan gevoeligheid veroorzaken bij contact met huid
S 2	Buiten bereik van kinderen bewaren	S 22	Stof niet inademen
S 24/25	Aanraking met de ogen en de huid vermijden	S 27	Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
S 26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen		
S 28	Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep		
S 36/37/39	Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor ogen / voor het gezicht		
S 38	Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalings-, beschermingsmiddel dragen		

Opmerking :

Stoopen & Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten.

Van Praetstraat, 22


B-2660 Hoboken

Tel. 32 3 825 00 55

Site : www.stoopen-meeus.com

Email : dragon@stoopen-meeus.com

Revisiedatum : 24/11/2011



Xi : Irriterend