

BESCHRIJVING

Rifine is een veelzijdige, natuurlijke, decoratieve kalkpleister voor het afwerken van muren (binnen) en plafonds. Glossy of mat, met veel of weinig kleurnuances. Rifine is een pleister die eenvoudig en intuïtief te verwerken is in twee lagen. Het is een kalkpleister met een bijzonder lange open tijd op de muur, waardoor moeiteloos kan worden bijgestuurd, met behoud van de look-and-feel (bijvoorbeeld door schuren). Aan te kleuren met Stoop en Meeûs-poederpigmenten.

ONDERGROND

Binnen op alle stabiele minerale ondergronden, maar ook oude, alkalibestendige verflagen, hout, MDF, metaal. De ondergrond moet vormvast, stevig, stabiel, droog en schoon zijn, vrij van scheidende lagen (zoals stof, vet, losse deeltjes enz.).

Ongeschilderde oppervlakken: In geval van sterk absorberende, poederende oppervlakken altijd StucPrimer aanbrengen voor de applicatie van Rifine.

Geschilderde oppervlakken: schuren/ontglanzen (met schuurpapier korrel 120-150) vooraleer StucPrimer aan te brengen.

AANMAKEN

Rifine, verpakt per 16 kg wordt met Stoop en Meeûs-poederpigment aangekleurd (1.25 % tot 7.5 % pigment). Alle pigmenten zijn onderling vermengbaar.

Het pigment mengen in de voorgeschreven hoeveelheid aanmaakwater en vervolgens de Rifine geleidelijk toevoegen.

Gedurende 5-8 minuten mechanisch mengen tot een gladde, homogene substantie.

Steeds voldoende kalkpleister aanmaken voor het aanbrengen van de afwerklaag over het volledige oppervlak. Indien nodig tussentijds oproeren of een beetje water toevoegen en opnieuw mengen.

Opgelet: extra verdunnen en mengen kan kleurverschillen opleveren

APPLICATIE

Rifine wordt met een Venetiaanse of Japanse stucspaan aangebracht. De eerste laag is een schraaplaag, de tweede laag zorgt voor meer uitgesproken decoratieve effecten en diepte. De eerste laag moet droog zijn, alvorens de tweede laag aan te brengen.

Rifine kan tegen vlekken en vervuiling door aanraking beschermd worden met Stoop en Meeûs Uniwall 1KPUMatt vernis, Uniwall 1KPUgloss vernis of Uniwall Wax. UniWall 1KPUMatt/Uniwall 1KPUgloss wordt dun en kriskras aangebracht met een dunne vilten verfrol. UniWall Wax dun aanbrengen met een Venetiaanse spaan of Japanse pleisterspaan. Kan na aantrekken eventueel gepolijst worden met een woolpad voor extra glans.

Stoop en Meeûs raadt aan om, vooraleer het volledige werk uit te voeren, altijd eerst enkele representatieve tests te doen, rekening houdend met het type en de staat van de ondergrond.

TECHNISCHE KENMERKEN

Leveringsvorm	Wit poeder.
pH	11 à 12
Aanmaakwater	0,35 liter/kg, afhankelijk van de ondergrond, techniek, en pigmentatie.
Hechting	Zeer goede hechting op diverse ondergronden. Om kleurverschillen als gevolg van verschillende inzuiging te voorkomen, eerst Stoop en Meeûs StucPrimer aanbrengen.
Aantal lagen	2 lagen
Verbruik Rifine	0,75 kg/m ² droog poeder per laag. Het verbruik is sterk afhankelijk van de ondergrond en laagdikte.
Verwerkingstijd / potlife	Na aanmaken kan het product iets indikken. Wekenlang verwerkbaar.



STOOPEN
& meeûs

Rifine

Technische Fiche

Droogtijd	6 uur afhankelijk van de ondergrond en de omstandigheden. Onmiddellijk na drogen kan een extra laag aangebracht worden
Uithardingstijd	Volledig uitgehard na 2-3 maanden door carbonatatie
Temperatuur	Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 8 en 25 °C.
Aanbevolen gereedschap	Venetiaanse of Japanse stucspaan
Reiniging gereedschap	Water.
Houdbaarheid	Minimaal 1 jaar: droog, in gesloten verpakking. Minstens 1 maand gemengd met water.

OMREKENINGSTABELLEN

PIGMENT

	1 kg	2 kg	4 kg	6 kg	8 kg	16 kg
1.25 %	12.5 g	25 g	50 g	75 g	100 g	200 g
2.5 %	25 g	50 g	100 g	150 g	200 g	400 g
5 %	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	800 g
7.5 %	75 g	150 g	300 g	450 g	600 g	1200 g

WATER

1 kg	2 kg	4 kg	6 kg	8 kg	16 kg
0,35 l	0.7 l	1.4 l	2.1 l	2.8 l	5.6 l

Minimale aanbevolen hoeveelheid

VOORZORGSMAATREGELEN

Rifine mengen in de openlucht of een goed geventileerde ruimte. Rifine is een sterk alkalisch product. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water/... wassen. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

UFI: E600-Y06Y-400C-42WE



Gevaar

OPMERKING

Stoopen & Meeûs neemt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van deze producten. De klant is zelf aansprakelijk voor het gebruik of de verwerking van de producten. De verstrekte informatie geldt als algemene productbeschrijving. Raadpleeg steeds, voor gebruik en verwerking van onze producten, de laatste versie van de handleiding (indien van toepassing), de technische fiche en het veiligheidsinformatieblad. Deze zijn beschikbaar via onze website of via de QR-code op het etiket van de productverpakking. Stoopen & Meeûs raadt aan om de Stoopen & Meeûs-opleidingen te volgen om het risico op plaatsingsfouten te beperken.

Stoopen & Meeûs N.V. Van Praetstraat 22. 2660 Hoboken - Belgium
www.stoopen-meeus.com info@stoopen-meeus.com

VAT: BE0450 824 623