



## TECHNICAL DATA SHEET

# MARBOS

### Schelpkalk onder stuclaag pleistermortel

### MuKa UP

Onderste pleister in het schelpkalk - pleistersysteem.



#### Toepassingsgebied:



Onderste pleister voor binnen en buiten op natuursteenmetselwerk, baksteenmetselwerk, gemengd metselwerk e.a.  
Ook geschikt voor metselwerk op gipsbasis.

- Voor binnen en buiten

#### Eigenschappen:

- Mineraal
- Gemakkelijk te verwerken
- Vorstbestendig

#### Materiaal basis:

Cementvrij bindmiddel van schelpkalk van gewassen, gebrande en geluste zeeschelpen en puzzolaan.  
Geselecteerde gesteentekorrels van geteste vindplaatsen volgens EN 13139.

#### Technische gegevens:

Normale pleistermortel	volgens DIN EN 998-1
Sterkteklasse	CS I Wc0
Korrelgrootte	tot 4 mm
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +30°C (lucht, object- en materiaalt temperatuur)

#### Vorbereiding van de ondergrond:

De pleistergrond moet stevig, belastbaar, schoon, vorstvrij en droog zijn. Minder vaste oppervlaktelagen, stof, losse delen, scheidingsmiddelen, verfesten o.i.d. verwijderen.  
Pleistergrondkeuring/ -vorbereiding en pleisteruitvoering altijd volgens VOB/C-ATV-DIN 18350 en DIN 18550 uitvoeren. De onderste pleisterlaag, overeenkomstig zijn absorptievermogen, vooraf goed bevochtigen. Voorspuiten met MARBOS schelpkalk voorspuitmortel VSM uitvoeren.

#### Verwerking:

Bij handmatige verwerking de mortel mengen met ca. 5,2 liter schoon water per verpakking mengen.  
De voorbereide mortel met niet roestende stalen spaan of troffel vrij van aanzettingen 1,0 - 1,5 mm dik aanbrengen en daarna eventueel met een vochtige viltplank afwrijven.  
Niet met andere stoffen mengen.  
Voor machinale verwerking adviseren wij PFT G4 of PFT Ritmo.  
Bij machineverwerking moet ervoor worden gezorgd dat wormschroef en wormschroefmantel voor de maximale korrelgrootte geschikt zijn.  
Ter vermindering van kleurverschillen veroorzaakt door verwerking en verwerking alleen volledige verpakkingen verwerken. Aan samenhangende oppervlakken alleen materiaal van een batch gebruiken.

**Schelpkalk onder stuclaag pleistermortel****MuKa UP**

<b>Nabehandeling:</b>	De verse mortel moet tegen te snelle uitdroging, regen en vorst worden beschermd, evt. door folie. Voor een optimale uitharding het pleisteroppervlak de eerste 1-2 dagen na het aanbrengen meerdere malen bevochtigen met een fijne waternevel (slang met fijne sproeikop). Voorkom dat er water langs de Het water mag niet weglopen door overbewatering.
<b>Materiaalverbruik/ uitstrijkvermogen:</b>	Bij 15 mm pleisterdikte ca. 1,3 m <sup>2</sup> per verpakking.
<b>Verpakking:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 30 kg zak, 42 zakken / pallet</li></ul>
<b>Opslag:</b>	Beschermd tegen weersinvloeden en droog, op houten rooster of pallet opgeslagen in gesloten ruimtes is het tot 12 maanden houdbaar.
<b>Afvalverwijdering:</b>	Uitgeharde productresten kunnen onder afvalcode 170904 als puin worden verwijderd.
<b>Reiniging:</b>	Bakken, gereedschappen enz. onmiddellijk met water reinigen. Na uitharding is een reiniging alleen nog mechanisch mogelijk.
<b>Veiligheidsaanwijzing:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Buiten het bereik van kinderen houden.</li><li>• Voor verdere informatie zie het veiligheidsinformatieblad.</li></ul>
<b>Aanwijzing:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Technische waarden (laboratoriumwaarden) hebben betrekking op 20°C / 50 % rel. LV. Lage temperaturen leiden tot een vertraagde, hoge tot een versnelde binding (verharding).</li><li>• Het te binden product tegen zonlicht, tocht, vorst, regen en te hoge (&gt; 30 °C) en te lage (&lt; 5 °C) temperaturen beschermen.</li><li>• Materiaal dat stijf wordt niet opnieuw met water roeren.</li><li>• Gebruik voor de verwerking alleen gereedschap van roestvrij staal.</li><li>• Om kleurverschillen als gevolg van het weer en de verwerking te voorkomen kleurverschillen door verwerking en bewerking en doorlopende pleisteroppervlakken vers-op-vers aanbrengen zonder onderbreking.</li><li>• Bij de uitvoering van de werkzaamheden moeten de desbetreffende aanbevelingen, richtsnoeren, normen en voorschriften alsmede de algemeen erkende regels van de techniek in acht worden genomen.</li><li>• Er gelden de eisen van DIN 18550, 18350 en van DIN EN 998-1.</li><li>• Voor de bereiding worden alleen uitgeselecteerde en continu geteste grondstoffen gebruikt. De voor de bereiding van schelpkalk gebruikte gewassen zeeschelpen hebben kleine kleurverschillen. Deze kleurschommelingen zijn een gevolg van de natuurlijke grondstoffen en zijn geen mankementen van het product.</li><li>• In geval van twijfel worden proefpercelen vastgesteld.</li></ul>
<b>Kwaliteitscontrole:</b>	Onder voortdurend intern en extern toezicht. Productie en WPK zijn gecertificeerd volgens DIN EN ISO 9001.

Bij de uit te voeren werkzaamheden moet met de relevante aanbevelingen en richtlijnen, DIN-normen, andere van toepassing zijnde technische informatiebladen en geldende regelen van de bouwkunst en technologie rekening worden gehouden. Wij garanderen voor de onberispelijke kwaliteit van de producten. Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaring. Op verschillende omstandigheden op de bouwplaats hebben wij echter geen invloed. Technisch advies gebeurt altijd alleen als bijkomende verplichting als dit contractueel vooraf of bij de aankoop is overeengekomen. Uit dit advies kunnen geen claims tegen ons worden afgeleid. Met de publicatie van dit technische informatieblad zijn vorige uitgaven ongeldig. ed. 07.06.2024