



since 1894 by

**STOOPEN & meeûs**

## Technische Fiche StucVernisPU

### EIGENSCHAPPEN

Transparante, water gedragen 2K polyurethaan vernis voor binnen met anti-graffiti additief. SVPU geeft een goede chemische weerstand en een verhoogde krasbestendigheid aan Stuc. Beschermst de Stuc tegen de meeste huishoudelijke vlekken. Een optimale bescherming bekomt men door voldoende SVPU aan te brengen op een glad gepolierde Stuc.

### TOEPASSING

SVPU aanbrengen in min. 2 lagen op een glad en weinig belast oppervlak, tot 3-4 lagen op ruwere en zwaarder belaste oppervlakken.

Verharder met PU mechanisch mengen, verhouding 1:3. Potlife: 1-2 uur bij 20°C. Voor elke laag opnieuw product aanmaken. Droogtijd tussen 2 lagen 2-3 uur.

Het is uiterst belangrijk om de 1° laag SVPU onverdund, zeer krachtig én dun uit te rollen in diverse richtingen.

Opgelet, in hoeken en moeilijk bereikbare plaatsen dient de SVPU ook krachtig uitgerold te worden om problemen te vermijden.

Op donkere kleuren en grote oppervlakken, oppassen voor overlappingsen of baanvorming.

Stofdroog na 30 min., de max. droogtijd tussen 2 lagen zonder tussenschuren is 5 tot 24 uur. Indien nodig zeer licht manueel opschuren (korrel 220). Vanaf de 2° laag mag de SVPU tot 5% verdund worden en iets dikker aangebracht worden.

Volledige uitharding na 7 dagen, voordien niet belasten.

### ONDERGROND

Uitsluitend op droge Stuc aanbrengen, in normale omstandigheden en Stuc op 1,5 mm dikte, na 24u. Cond.: > 10 ° C en de relatieve vochtigheid omgeving max. 80%.

### SPECIFICATIES

SVPU beïnvloedt de kleur van de Stuc licht, afhankelijk van de kleur.

### OPSLAG

Koel en vorstvrij bewaren gedurende 1 jaar.

### VERBRUIK

1° laag ± 0,6 liter / 10 m<sup>2</sup>, volgende lagen ± 1 liter / 10 m<sup>2</sup>. Totaal verbruik bij gewone belasting min. 1 liter / 5m<sup>2</sup>, bij hogere belasting of ruwe Stuc een laag meer.

### AANBEVOLEN GEREEDSCHAP

Viltrol met max. 5 mm viltvacht.

### VEILIGHEID

Damp niet inademen. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

EU verordening 2004/42/EG, max. VOC gehalte 60 g/L (Cat. A/j – SG 2010).

### OPMERKING

*Stoopen & Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten. Gelieve steeds de technische fiche van het product te raadplegen op de website.*

E: [info@stoopen-meeus.com](mailto:info@stoopen-meeus.com)  
T: +32 (0)3 825 00 55

Rev. : 17/08/2018

Stoopen & Meeûs nv  
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgium  
VAT: BE 0450 824 623

[www.stoopen-meeus.com](http://www.stoopen-meeus.com)