



since 1894 by

STOOPEN & meeûs

Technische Fiche Crustal 44

BESCHRIJVING

Crustal 44 is een hoogst veelzijdige decoratieve afwerking voor muren, die op een bijzonder eenvoudige manier geplaatst kan worden. CrustalMono kan zowel een vrij egale krijtmatte pleister creëren als een ruwe, natuurlijke look. Voor meer diepte brengt CrustalAccent dan weer meer of minder subtiele kleurnuances aan. De trage droogtijd laat toe om in alle rust te werken aan een authentieke wanddecoratie, die bovendien stootvast is. Crustal biedt zo een perfecte oplossing om elke stijl te combineren met ruwe organische elementen.

VERPAKKING

Crustal, verpakt per 16 kg, kan met 1 tot 3 verpakkingen van 400 g pigment gemengd worden (2,5-7,5% pigment), alle pigmenten zijn onderling vermengbaar. Het pigment mengen in min. 1 liter aanmaakwater, alvorens het Crustalpoeder toe te voegen. Gedurende 3-5 min. mechanisch mengen tot een smeuge homogene substantie. Eventueel extra water toevoegen afhankelijk van de techniek. Indien nodig tussentijds oproeren of een beetje water toevoegen en opnieuw mengen. De hoeveelheid aanmaakwater en de laagdikte bepalen samen de verwerkingstijd op de muur.

ONDERGROND

StucPrimer plaatsten voor optimale hechting en verwerking. Nadien wordt 1 laag Crustal gespateld en na aantrekken kan hierin een structuur worden aangebracht met een CrustalBorstel of een andere tool. CrustalAccent is een extra bewerking met in water verdund pigment, dat nadien wordt gefixeerd met CrustalFix. Na het drogen van de Crustal, het oppervlak bevochtigen met water waaraan 0,5% CrustalDispers is toegevoegd (0,5%= 80ml/16 L) om de inzuiging te verminderen. Nadien aan water met 0,5% CrustalDispers, 1 tot 5% pigment toevoegen (1%= 12 g / 1,2 L), inrollen, borstelen of sponzen tot de gewenste nuances ontstaan. Na uitdrogen wordt 1 egale laag CrustalFix met de rol aangebracht, wat het uitzicht niet meer zal veranderen.

TECHNISCHE KENMERKEN

Leveringsvorm	Wit poeder	Droogtijd	2 - 4 uur
Ondergrond	Interieur, stevige en stabiele ondergrond, vrij van scheidende lagen	Uithardingstijd	Volledig uitgehard na 1 week
pH	12 à 13	Temperatuur	Omgeving- en ondergrond-temperatuur tussen 8 en 25°C
Aanmaakwater	± 0,25 liter/kg, afhankelijk van de techniek, indien nodig water toevoegen	Houdbaarheid	Min. 1 jaar: droog, in gesloten verpakking
Aantal lagen	1-2 lagen naargelang ondergrond en het gewenste uitzicht	Verwerkingstijd	Na aanmaken kan het product iets indikken, steeds opnieuw mengbaar en wekenlang verwerkbaar
Verbruik	± 1,5 kg/m ² , totaal verbruik, afhankelijk van de techniek	Gereedschap	Inox mes, CrustalBorstel, enz. ...
Hechting	Zeer goede hechting op StucPrimer	Reiniging	Water

VOORZORGSMAATREGELEN

Crustal mengen in open lucht of goed geventileerde ruimte. Crustal is een sterk alkalisch product. Beschermende handschoenen/kleding/oog en gelaatsbescherming dragen. GEVAAR: Veroorzaakt ernstig oogletsel. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. WAARSCHUWING: Veroorzaakt huidirritatie. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Inademing van stof vermijden. NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Buiten het bereik van kinderen houden.

OPMERKING

Stoopen & Meeûs neemt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van haar producten, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid m.b.t. de verwerking van deze producten. Gelieve steeds de technische fiche van het product te raadplegen op de website.

E: info@stoopen-meeus.com
T: +32 (0)3 825 00 55

Rev. : 12/08/2018

Stoopen & Meeûs nv
Van Praetstraat 22 B-2660 Hoboken, Belgium
VAT: BE 0450 824 623

www.stoopen-meeus.com