


Composto ad alta resistenza per la stuccatura del materiale lapideo naturale ed artificiale


**CARATTERISTICHE  
PARTICOLARI** Ottimo

potere adesivo, granulometria sottile e resistenza alla disidratazione; compatibilità chimico meccanica con il supporto. Eccezionale resa cromatica. Assenza di efflorescenze anche in ambienti molto umidi. Durabilità dei colori aggiunti.


**COMPOSIZIONE  
DEL FORMULATO**

È composto da leganti idraulici speciali (C40) chimicamente stabili ed a bassissimo contenuto di sali solubili, inerti quarzici e una particolare combinazione di additivi ritentivi ed aeranti. La formulazione, prodotta in dispersione planetaria 1/10.000 per un tempo non inferiore a 20 minuti forma un premiscelato omogeneo di colore bianco marmo pigmentabile.


**CAMPI  
DI APPLICAZIONE**

Prodotto appositamente formulato per risolvere problematiche inerenti alla realizzazione di stuccature sottili anche su piani di calpestio o su elementi ornamentali in materiale lapideo, quali statue, capitelli, colonnati e lastre pavimentali. Particolarmente idoneo nel restauro di fontane.


**ISTRUZIONI PER LA  
PREPARAZIONE**

Impastare energicamente, per circa tre minuti, piccoli dosi di LEDAN STUC FINE con acqua pulita. Raggiunta la lavorabilità desiderata, applicare, preferibilmente nei primi venti minuti dalla preparazione.

**DOSI CONSIGLIATE**

USO	LEDAN STUC FINE	ACQUA
RASATURE IN SPESSORI SOTTILI	10 Kg	2,5 lt
STUCCATURE	10 Kg	2 lt


**ISTRUZIONI PER L'USO**


1) Pulire bene le superfici sulle quali si dovrà eseguire l'intervento avendo cura di asportare parti friabili, sporcizia e qualsiasi sostanza protettiva che possa compromettere l'adesione tra il supporto e la malta da restauro.

2) Applicare l'impasto preparato in spessori non superiori a un centimetro per volta.

**LIMITI D'IMPIEGO**


LEDAN STUC FINE è una malta idraulica; si sconsiglia l'applicazione in periodi eccessivamente freddi (con temperature minime inferiori a 5 °C) o estremamente caldi (con temperature massime superiori a 35 °C).



Composto per  
stuccatura



## ATTREZZATURE UTILIZZABILI

L'applicazione di LEDAN STUC FINE avviene solitamente con piccoli attrezzi manuali, che permettono di modellare le superfici oggetto del restauro, secondo necessità.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE					
PESO SPECIFICO	1,5 Kg/Dm <sup>3</sup>	MEDIO	ADERENZA	0,2 N/mm <sup>2</sup>	OTTIMA
INIZIO PRESA	4 ORE	MEDIA	ESSUDAMENTO	NESSUNO	OTTIMO
FINE PRESA	8 ORE	MEDIA	PERMEABILITÀ AL VAPORE	10 μ	MEDIA
LAVORABILITÀ	1 ORE	MEDIA	MODULO ELASTICO SEC. A COMP.	15.000 N/ mm <sup>2</sup>	MEDIO
RESISTENZA A COMPRESSIONE	19 N/mm <sup>2</sup>	ALTA	GRANULOMETRIA INERTI (max)	300 μm	SOTTILE
RESISTENZA A FLESSIONE	7 N/mm <sup>2</sup> (28 gg)	ALTA	RITIRO	NULLO	OTTIMO

N.B. Il materiale è stato caratterizzato tenendo conto delle proprie modalità d'applicazione. I valori numerici si riferiscono a medie rilevate su supporti di laboratorio riproducenti problematiche inerenti a strutture murarie.



### EFFLORESCENZE

Per valutare se eventuali sali solubili presenti in una malta possono provocare indesiderati fenomeni di alterazione chimica e cromatica, è possibile eseguire in laboratorio un test secondo la norma RAL 544/3. Il formulato LEDAN STUC FINE sottoposto a tale prova non provoca fenomeni d'efflorescenza.



### DURABILITÀ

Alcuni campioni di LEDAN STUC FINE sottoposti ad un ciclo di invecchiamento accelerato, simulante un invecchiamento naturale di circa 20 anni, hanno mostrato un decadimento delle prestazioni inferiore al 3%.



### STOCCAGGIO

Se conservato in luogo asciutto ed in contenitori chiusi il prodotto si conserva per 24 mesi.



### CONFEZIONI

Secchi da: 20 Kg

### SPERIMENTAZIONI ESEGUITE IN CANTIERI CONTROLLATI DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Il prodotto LEDAN STUC FINE è stato messo a punto per risolvere problematiche inerenti la stuccatura e la reintegrazione di lacune in elementi ornamentali e strutturali in materiale lapideo quali cornici, statue e gruppi scultorei anche in fontane. Il prodotto per l'elevata resistenza all'usura è particolarmente idoneo alla ricostruzione di parti mancanti in superfici calpestabili ed è stato utilizzato inizialmente nel restauro del pavimento della Chiesa S. Jacopo a Livorno, nella scalinata di Fort Manoel a Malta e per la realizzazione di un massetto di allettamento per le tessere musive pavimentali della Privernum Romana (LT) con esiti estremamente positivi a distanza di 15 anni dagli interventi. LEDAN STUC FINE è altresì utilizzabile per la realizzazione di massetti di ripartizione del carico all'estradosso di volte come impiegato nell'estensivo intervento di consolidamento strutturale della Chiesa del SS Rosario di Pompei a Roma.

### VOCE DI CAPITOLATO

Stuccatura di elementi ornamentali e strutturali in materiale lapideo naturale ed artificiale compatto, eseguita con prodotto ad alta resistenza meccanica denominato LEDAN STUC FINE, a base leganti idraulici speciali (C40) a bassissimo contenuto di sali solubili, miscelato con inerti silicei e calcarei. Del prodotto utilizzato dovranno essere dichiarate le principali caratteristiche chimico-fisiche, i luoghi e le date dell'avvenuta sperimentazione.

TDS V1s - TECNO EDILE TOSCANA SRL  
via Monti Lepini, 14 04100 LATINA (ITALY) Tel  
(+39) 0773241293 Fax (+39) 0773611023  
www.tecnoediletoscana.com